

試験結果報告書

依頼者 有限会社 伊藤組 殿

品名 白 30(2.0)4-45 ソフトウレタン 4.8'582g/m² 新品参考値 25.3 cm³/cm²・sec)

試験項目 通気性

施工前

新品参考値


平成 26 年 5 月 20 日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

平成 26 年 5 月 21 日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

中部事業所

TEL:052-916-8800



記

○ 試験結果

	白 30(2.0)4-45 ソフトウレタン
通気性 (cm ³ /cm ² ・sec)	21.4

施工後


○ 試験方法

JIS L 1096 A 法 準用

○ 備考

試料数：n = 1 で実施。

○ 試験試料



*この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
 *本報告書の全体又は一部の無断転用を固くお断りします。